

# GUMMIPLADE

## Kvalitet NATUR NR/SBR - A 560

### BESKRIVELSE

PARA DRAP NATUR gummiplade med stor slidstyrke og høj elasticitet.

Anvendes til slidende materialer, bl.a. i forbindelse med sandblæsning.

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

### EGENSKABER

Hårdhed:	40° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,06 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Brudstyrke:	180 Kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53 504
Brudforlængelse:	600%	DIN 53 504
Temperatur:	-40° til +70°C	Kortvarigt 80°
Blivende deformation:	25%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Resistent
Slid:	Velegnet

## Slidgummi

-Sandblæsning  
-Slidende materialer

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside [skdk.dk/gummiplader](http://skdk.dk/gummiplader)

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M <sup>2</sup> pr rulle	KG pr M <sup>2</sup>	Cirka vægt pr rulle
60100005	0,5	1.400	20,0	28,0	0,53	15
60100010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,06	29
60100015	1,5	1.400	20,0	28,0	1,59	44
60100020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,12	59
60100030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,18	44
60100040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,24	59
60100050	5,0	1.400	10,0	14,0	5,45	76
60100060	6,0	1.400	5,0	7,0	6,55	45
60100080	8,0	1.400	5,0	7,0	8,48	54
60100100	10,0	1.400	5,0	7,0	10,60	74
60100120	12,0	1.400	5,0	7,0	12,72	89
60100150	15,0	1.400	5,0	7,0	15,90	111
60100200	20,0	1.400	5,0	7,0	21,20	148
60100250	25,0	1.400	5,0	7,0	26,50	185



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK