

GUMMIPLADE

Kvalitet NEOPRENE CR/SBR - N 9581

BESKRIVELSE

Sort, vejrbestandig gummiplade, kvalitet NEOPRENE.
Anvendes fortrinsvis indenfor byggebranchen til bærelægummi og mellemlægspakning.
Anvendes også til saltvandsbestandige lugepakninger.
Gummipladen kan leveres med indlæg i 2, 3 og 4 mm.
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	65° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,4 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	60 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	200%	DIN 53 504
Temperatur:	-30° til +70°C	Kortvarigt 90°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Moderat resistens
Vejr:	Moderat resistens
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Moderat resistens
Slid:	Ikke velegnet

Byggeindustrien

-Lister
-Pakninger
-Bærelægummi
-Mellemlægsgummi

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	DIM mm	Bredde mm	Længde pr. rulle/ meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
6030A0010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,4	39
6030A0015	1,5	1.400	20,0	28,0	2,1	58
6030A0020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,8	78
6030A0030	3,0	1.400	10,0	14,0	4,2	58
6030A0040	4,0	1.400	10,0	14,0	5,6	78
6030A0050	5,0	1.400	10,0	14,0	7,0	98
6030A0060	6,0	1.400	10,0	14,0	8,4	117
6030A0080	8,0	1.400	5,0	7,0	11,2	78
6030A0100	10,0	1.400	5,0	7,0	14,0	98
6030A0120	12,0	1.400	5,0	7,0	16,8	117
6030A0150	15,0	1.400	5,0	7,0	21,0	147
6030A0200	20,0	1.400	5,0	7,0	28,0	196
6030A0250	25,0	1.400	5,0	7,0	35,0	245
6030A0300	30,0	1.400	5,0	7,0	42,0	294
6030A0400	40,0	1.400	2,5	3,5	56,0	196
6030A0500	50,0	1.400	2,5	3,5	70,0	245
6030A0500	50,0	1.400	5,0	7,0	70,0	490



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK