

# GUMMIPLADE

## PUR/Polyurethane

### BESKRIVELSE

POLYURETHANE plade 90° shore, som anvendes hvor der stilles krav til slidstyrke eller bæreevne.

Kan benyttes til konfektionering af tandremme.

Lagerføres også i hårdhed 70° shore. Se 6040XXXX

Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

### EGENSKABER

Hårdhed:	90° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,26 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Brudstyrke:	500 Kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53 504
Brudforlængelse:	450%	DIN 53 504
Temperatur:	-30° til +80°C	Kortvarigt 120°
Blivende deformation:	20%	DIN 53 517
Slidstyrke	25mm <sup>3</sup>	DIN 53 516
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	God
Vejr:	Resistent
Olie:	God
Benzin:	God
Syre:	Ikke resistent
Stærke baser:	Ikke resistent
Slid:	Velegnet

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside [skdk.dk/gummiplader](http://skdk.dk/gummiplader)

## Slidgummi

-Lister

-Foringer

-Skrabere

-Pakninger

-Standseunderlag

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. plade/meter	M <sup>2</sup> pr plade	KG pr M <sup>2</sup>	Cirka vægt pr plade
60420010	1,0	1.000	2,0	2,0	1,26	2,52
60420020	2,0	1.000	2,0	2,0	2,52	5,04
60420030	3,0	1.000	2,0	2,0	3,78	7,56
60420040	4,0	1.000	2,0	2,0	5,04	10,08
60420050	5,0	1.000	2,0	2,0	6,30	12,60
60420060	6,0	1.000	2,0	2,0	7,56	15,12
60420080	8,0	1.000	2,0	2,0	10,08	20,16
60420100	10,0	1.000	2,0	2,0	12,60	25,20
60420120	12,0	1.000	2,0	2,0	15,12	30,24
60420150	15,0	1.000	2,0	2,0	18,90	37,80
60420200	20,0	1.000	2,0	2,0	25,20	50,40
60420400	40,0	1.000	1,0	1,0	50,40	50,40



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK