

# GUMMIPLADE

## Red Star Slidgummi NR/SBR

### BESKRIVELSE

Rød Slidgummiplade, med meget høj slidstyrke.  
Anvendes hvor der stilles store krav til rive- og slidstyrke, bl.a. Valsebelægning og belægning af kileremme osv.  
RED STAR kan også leveres med klæbelag.  
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

### EGENSKABER

Hårdhed:	40° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,06 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Brudstyrke:	160 Kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53 504
Brudforlængelse:	600%	DIN 53 504
Temperatur:	-40° til +70°C	Kortvarigt 80°
Blivende deformation:	25%	DIN 53 517
Slidstyrke	110mm <sup>3</sup>	DIN 53 516
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Ikke resistent
Vejr:	Ikke resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	Moderat resistens
Stærke baser:	Resistent
Slid:	Velegnet

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside [skdk.dk/gummiplader](http://skdk.dk/gummiplader)

## Slidgummi

- Sten
- Grus
- Foringer
- Sandblæsning

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M <sup>2</sup> pr rulle	KG pr M <sup>2</sup>	Cirka vægt pr rulle
60090030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,18	44,52
60090040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,24	59,36
60090050	5,0	1.400	10,0	14,0	5,30	74,2
60090060	6,0	1.400	10,0	14,0	6,36	89,04
60090080	8,0	1.400	5,0	7,0	8,48	59,36
60090100	10,0	1.400	5,0	7,0	10,6	74,2
60090120	12,0	1.400	5,0	7,0	12,72	89,04
60090150	15,0	1.400	5,0	7,0	15,9	111,3
60090200	20,0	1.400	5,0	7,0	21,2	145,4
60090250	25,0	1.400	5,0	7,0	26,5	185,5



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK