

# GUMMIPLADE

## Kvalitet BUTYL/CIIR - B 1743

### BESKRIVELSE

Sort BUTYL gummiplade. Vind, vejr og ozon-beständig.  
Denne kvalitet er samtidig meget varme-beständig og kan kortvarigt gå op til 130°C.  
Den tåler stærke baser og syrer, og er diffusionstæt.  
Kan leveres i løbende meter, eller udkæres på færdigmål efter ordre.

### EGENSKABER

Hårdhed:	60° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,11 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Brudstyrke:	130 Kg/cm <sup>2</sup>	DIN 53 504
Brudforlængelse:	600%	DIN 53 504
Temperatur luft:	-40° til +100°C	Kortvarigt 120°
Temperatur vand:	-40 til 110°C	Kortvarigt 130°
Blivende deformation:	40%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Resistent
Vejr:	Resistent
Olie:	Ikke resistent
Benzin:	Ikke resistent
Syre:	God resistens
Stærke baser:	God resistens
Slid:	Velegnet

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside [skdk.dk/gummiplader](http://skdk.dk/gummiplader)

## Pakningsplade

- Gas
- Vand
- Lister
- Varme
- Pakninger

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M <sup>2</sup> pr rulle	KG pr M <sup>2</sup>	Cirka vægt pr rulle
60530010	1,0	1.400	20,0	28,0	1,11	31
60530015	1,5	1.400	20,0	28,0	1,66	47
60530020	2,0	1.400	20,0	28,0	2,22	62
60530030	3,0	1.400	10,0	14,0	3,33	47
60530040	4,0	1.400	10,0	14,0	4,44	62
60530050	5,0	1.400	10,0	14,0	5,55	78
60530060	6,0	1.400	10,0	14,0	6,66	94
60530080	8,0	1.400	5,0	7,0	8,88	62
60530100	10,0	1.400	5,0	7,0	11,10	78



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK