

GUMMIPLADE

Kvalitet FPM/FKM 7305

BESKRIVELSE

Sort FPM/FKM elastomergummiplade.
Særdeles velegnet til aggressive medier.
Vind-, vejr- og ozonbestandig.
FPM er bestandig overfor de fleste syrer samt olie og benzin.
Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	75° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,97 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	90 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	180%	DIN 53 504
Temperatur:	-10° til +225°C	Kortvarigt 275°
Blivende deformation:	45%	DIN 53 517
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5

Modstandsdygtighed:	
Ozon:	Resistent
Vejr:	Resistent
Olie:	Resistent
Benzin:	Resistent
Syre:	God
Stærke baser:	God
Slid:	Uegnet

Kemisk bestandigt

- Lister
- Pakninger

Se bestandighedstabel på vores hjemmeside skdk.dk/gummiplader

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. rulle/meter	M ² pr rulle	KG pr M ²	Cirka vægt pr rulle
60550005	0,5	1.000	10,0	10,0	0,985	9,85
60550010	1,0	1.000	10,0	10,0	1,97	19,7
60550015	1,5	1.000	10,0	10,0	2,955	29,55
60550020	2,0	1.000	10,0	10,0	3,94	39,4
60550030	3,0	1.000	10,0	10,0	5,91	59,0
60550040	4,0	1.000	10,0	10,0	7,88	78,8
60550050	5,0	1.000	10,0	10,0	9,85	98,5
60550060	6,0	1.000	10,0	10,0	11,82	118,2
60550080	8,0	1.000	10,0	10,0	15,76	157,6
60550100	10,0	1.000	10,0	10,0	19,70	197,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK