

GUMMIPLADE

PUR/Polyurethane

BESKRIVELSE

POLYURETHANE plade 70° shore, som anvendes hvor der stilles krav til slidstyrke eller bæreevne.

Kan benyttes til konfektionering af tandremme.

Lagerføres også i hårdhed 90° shore. Se 6042XXXX


Kan leveres i løbende meter, eller udskæres på færdigmål efter ordre.

EGENSKABER

Hårdhed:	70° +/- 5 shore A	DIN 53 505
Vægtfylde:	1,26 g/cm ³	DIN 53 479
Brudstyrke:	300 Kg/cm ²	DIN 53 504
Brudforlængelse:	450%	DIN 53 504
Temperatur:	-30° til +80°C	Kortvarigt 120°
Blivende deformation:	17%	DIN 53 517
Slidstyrke:	40mm ³	DIN 53 507
Dimensions tolerance:	Efter P2	DIN 7715/5
Stødelastisitet	45%	

Modstandsdygtighed:

Ozon:	God
Vejr:	Resistent
Olie:	God
Benzin:	God
Syre:	Ikke resistent
Stærke baser:	Ikke resistent
Slid:	Velegnet



Slidgummi

- Lister
- Foringer
- Skrabere
- Pakninger
- Standseunderlag

Varenummer	DIM mm	Bredde mm.	Længde pr. plade/meter	M ² pr plade	KG pr M ²	Cirka vægt pr plade
60400010	1,0	1.000	2,0	2,0	1,26	2,52
60400020	2,0	1.000	2,0	2,0	2,52	5,04
60400030	3,0	1.000	2,0	2,0	3,78	7,56
60400040	4,0	1.000	2,0	2,0	5,04	10,08
60400050	5,0	1.000	2,0	2,0	6,30	12,60
60400060	6,0	1.000	2,0	2,0	7,56	15,12
60400080	8,0	1.000	2,0	2,0	10,08	20,16
60400100	10,0	1.000	2,0	2,0	12,60	25,20
60400120	12,0	1.000	2,0	2,0	15,12	30,24
60400150	15,0	1.000	2,0	2,0	18,90	37,80
60400200	20,0	1.000	2,0	2,0	25,20	50,40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK